



# REGESPORTS

Le spécialiste des sols sportifs, de loisirs et de sécurité

REGESPORTS vous propose de couvrir vos terrains de grands jeux et plateaux sportifs avec du gazon synthétique sablé renforcé de granulats caoutchouc :

## SANDY TURF® XM 60

Particulièrement destiné aux terrains de football et de rugby, c'est l'assurance d'une utilisation intensive et de caractéristiques techniques proches du gazon naturel pour le joueur au meilleur coût d'entretien pour le gestionnaire.

### De quoi s'agit-il ?



D'un gazon synthétique de coloris vert, constitué de brins de couleurs différentes, lesté de sable et de granulats de caoutchouc, 100% polyéthylène, d'un poids total de 2 344 g / m<sup>2</sup> ( ± 10% ).

La hauteur du brin est de 60 mm ( ± 5% )..

Le sable doit être à 95% siliceux, lavé et séché d'une granulométrie 0,4 / 1,2 mm à la dose de 18 kg / m<sup>2</sup> ( ± 10% ).

Le caoutchouc de pneu recyclé doit être exempt de fines ( 1% < 0,5 mm ), avec des grains aussi ronds que possible, d'une granulométrie 0,5 / 1,8, à la dose de 14 kg / m<sup>2</sup>.

Dans les 6 mois, rajouter 2 kg / m<sup>2</sup>.

Les rouleaux font 4 m de largeur et sont joints avec des bandes de collage spéciales. La longueur est fonction de vos besoins, selon votre calepinage.

Des bandes de traçage sont disponibles en blanc, jaune et bleu, en rouleau de 50 ml / largeur 5, 7,5 ou 10 cm.

### Les caractéristiques du produit :

- Le fil est un monofilament droit avec wrapping yarn, en polyéthylène, épaisseur du film 80 µ - 240 µ / 6 brins / 11 000 Dtex ( ± 10% ).
- Le tuftage est en ligne / jauge 5/8<sup>ème</sup> 15,9 mm / poids du velours = 1 164 g / m<sup>2</sup> ( ± 10% ) / 8 190 tufts / m<sup>2</sup> ( ± 10% ).
- Le dossier principal est en polypropylène tissé et d'un poids de 280 g / m<sup>2</sup>.
- L'enduction est en styrène-butadiène et pèse 900 g / m<sup>2</sup> ( ± 15% ).

### Un peu de technique !

SANDY TURF® XM 60 a subi avec succès de nombreux tests dont :

	RESULTATS
Résistance aux micro-organismes	imputrescible
Résistance à la rupture	147 DaN
Allongement à la rupture	70%

### Le respect des règles d'entretien est essentiel !

- ❶ L'entretien commence dès la mise en service de l'équipement, et se limite à un brossage hebdomadaire. Une attention particulière est nécessaire dans les zones les plus sollicitées ( surfaces de réparation, rond central.....)
- ❷ Un arrosage est recommandé en période sèche.